

**BAUSHIELD**

LUCHT- & WATERDICHT BOUWEN

GEOTEX**ELASTISCH DOEK**

PRODUCT OMSCHRIJVING

GEOTEX - Naden en scheuren in het oppervlak moeten worden voorbehandeld. Bij projecten met vloeibare waterdichting is dat van groot belang. Geotex is een stuk elastisch doek dat de scheur moeiteloos dichtmaakt en zorgt voor extra versteviging.

Geotex wordt standaard geleverd met een breedte van 15 cm op rol van 25m¹. Iedere andere afmeting is leverbaar in overleg. Bij vrijwel ieder project heeft de installateur te maken met scheuren, naden en inwendige hoeken. Dit zijn vaak de zwakke plekken van de constructie. Bij afdichting met een vloeibaar rubber wordt een stuk stevig, elastisch doek geadviseerd om de zwakkere plekken voor te behandelen.

APPLICATIEGEBIEDEN

- Inwendige hoeken en naden van vijvers
- Kieren en gaten van kozijnconstructies

APPLICATIE

Breng voor het aanbrengen een dunne laag rubber aan op de te behandelen ondergrond. Leg vervolgens een strook Geotex in de natte substantie. Druk het doek stevig aan en breng hierover nog een extra laag vloeibare waterdichting aan. Laat dit enkele uren drogen alvorens de toplaag wordt aangebracht.

LEVERING EN OPSLAG

breedte	lengte
15 cm	25m

Iedere andere afmeting is leverbaar in overleg

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zie het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING

Lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de plaatselijke / nationale / internationale richtlijnen.

De gegevens in dit informatieblad zijn laboratorium resultaten, welke kunnen variëren in de praktijk en dus geen garantie bieden voor een specifieke eigendom. Bovendien zijn er verschillende mogelijke combinaties gebruikt, die niet allemaal afzonderlijk worden benaderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem of haarzelf te overtuigen van een bepaalde vereiste. Specifieke resultaten kunnen niet gegarandeerd worden door de vele variaties die mogelijk zijn bij de applicatie. Individuele experimenten om specifieke eisen te waarborgen, worden sterk aanbevolen.

TECHNISCHE GEGEVENS

GeotexNF 6 - 60S 60G/M²

KENMERKEN (Characteristics)	NORMWAARDE/TOLERANTIE (Specified Value/Tolerance)	TESTNORM ¹ (Test Standard)
Materiaal Material	60 g/m ² PES/PP Vlies 60 g/m ² non-woven PES/PP fabric	
Dikte thickness	35 mm +/- 0,15	Handtaster
Oppervlaktegewicht weight	60 g/m ² +/- 20	DIN EN 29073-1
Max. Treksterkte N/5cm - Lengterichting tensile strenght N/5cm - along	> 85 N	DIN EN 29073-3
Max. Treksterkte N/5cm - Dwarsrichting tensile strenght N/5cm - across	> 100 N	DIN EN 29073-3
Maximale Uitrekking % - Lengterichting elongation % - along	> 50 %	
Maximale Uitrekking % - Dwarsrichting elongation % - across	> 70 %	
Breedte in cm width	10 - max 100 cm.	
Luchtdoorlaatbaarheid air permeability	> 1500 l/h (A = 20 cm ²)	

TYPISCHE APPLICATIES

